PEINTURE POLYURETHANE ANTICORROSION BICOMPOSANT

Ref : 4050 à 4082

Présentation :

Pot : 500ml-1litre-2,5litres

Teinte : noir profond 9005 et gris alu 9006 mat-satiné-brillant.

Rendement 1 litre dilué pour 10m² en 1 voile puis 2 couches.

-Polyuréthane bicomposant
-Protection et finition
-Anticorrosion
-Enrichie en Zinc
-Avec ou sans apprêt
-Résiste aux UV et carburants

Notre peinture polyuréthane 2K DTM (Directe Tout Métal) est une laque anticorrosion de finition. Sa teneur en Zinc lui confère un excellent pouvoir contre l'oxydation.
Convient dans l'industrie, l'automobile, ferronnerie, marine... pour la finition des petites et grandes surfaces en extérieur.

Application – conseils :

Application possible sur surface nue ou déjà apprêtée.

Veiller à appliquer la peinture sur une surface préalablement nettoyée et dégraissée.

Application pistolet (buse 1,2 à 1,5) en 1voile puis 2 couches espacées de 10 à 15 minutes.

Température moyenne d'application conseillée 20°c.

Taux de dilution à l'aide d'un gobelet gradué :

BRILLANT :
Durcisseur DU-200 : 40 % du volume de peinture initial
Diluant DI-300 : 15% du volume de peinture initial

MAT et SATINE :
Durcisseur DU-200 : 25 % du volume de peinture initial
Diluant DI-300 : 15% du volume de peinture initial

Hors poussières à 20°c : 30 minutes
Manipulable : 2 à 3h00
Sec à cœur : 24h00 à 48h00
Ponçable après 48h00 de séchage minimum