



PEINTURE EPOXY NOIR 2K

Ref : 4000 à 4012

Présentation :

Pot 500ml - 1 litre - 2,5 litres

Teinte noir profond Ral9005

Finition brillante ou satinée/mate

- Anticorrosion puissant
- Sur tous supports même sans apprêt
- Forte adhérence
- Résiste à l'essence
- Résiste à l'abrasion

Application - conseils :

Application directe sans apprêt sur tôle nue, aluminium, galva, inox, ABS, magnésium. Convient pour les dessous d'ailes des véhicules, châssis, cadres de motos, bac de batterie, maritime, pièces en immersion....

Elle possède un fort pouvoir anti-corrosion et une accroche exceptionnelle. Il est de ce fait inutile d'appliquer une couche d'apprêt au préalable, l'adhérence en serait même réduite.

Une application sur ancienne peinture reste techniquement possible

Elle résistera efficacement aux impacts de graviers et à l'abrasion, à la chaleur jusqu'à 100°C en continu et 200° en pointe, aux carburants, à l'huile chaude, à la vapeur.

Application au pistolet buse 1,3/1,4 ou au pinceau.

A noter que les laques époxy ont tendance à s'éclaircir avec le temps en présence d'UV.

Taux de dilution à respecter :

- Pistolet

Diluant DI-350 = 20% du volume de peinture initial

Durcisseur DU-230 = 25% du volume de peinture initial

- Pinceau

Durcisseur DU-230 = 25% du volume de peinture initial

Application en 1 voile puis 1 à 2 couches espacées de 10 à 15 minutes

Hors poussières à 20°C : 30 minutes

Manipulable à 20°C : 8h00

Poncable : après 48h00

Conservation du mélange: 30 minutes

Conseil pour une meilleure application : Lorsque le taux d'humidité est supérieur à 60% et en cas de température supérieure ou proche de 30°C, il est conseillé de doubler le taux de dilution du diluant et d'appliquer des couches fines.