



APPET GARNISSANT

Polyuréthane bicomposant

Ref : 3010/3011

Présentation :

Pot métal 1litre et 2,5 litres

- Anticorrosion puissant
- Enrichi en Zinc
- Ultra garnissant
- Comble les micro-rayures
- Facile à poncer
- Sur acier, alu, fibre de vert, ABS, gel-coat, médium

Convient pour la protection anticorrosion avant peinture et pour la finition.

Son fort pouvoir garnissant lui permet de combler les impacts de sablages et les micro-rayures. Il est facilement ponçable après séchage et permettra d'obtenir une finition irréprochable.

Rendement : 1 litre non dilué pour 8m² maximum en 1 voile et une couche.

Application – conseils :

Il s'applique au pistolet avec une buse de 1,3 ou 1,4 minimum.

Il sera possible de l'appliquer avec une buse plus petite en augmentant le taux de diluant de 10 à 15%. Ne jamais changer le taux de durcisseur.

Taux durcisseur en volume ref DU-260: 15% du volume d'apprêt initial

Taux diluant en volume ref DI-300 : 20% du volume d'apprêt initial

Application en 1 voile puis 2 couches minimum en respectant 10 minutes entre chaque passage.

Température idéale d'application 20°C.

Recouvrable : après 20 minutes sans poncer ou 48h00 à 72h00 après ponçage à 20°C.

Durée de vie du mélange : 1h00 à 20°C