



## **APPRET EPOXY ANTICORROSION BI-COMPOSANT**

Ref : 3020/3021

### **Présentation :**

- Puissant anticorrosion
- Enrichi en Zinc
- Idéal en milieux hostiles
- Forte résistance aux agressions chimiques et à l'abrasion
- Sur acier, alu, fibre de vert, ABS, gel-coat, galva.

Pour auto, moto, machines industrielles, bateaux, portails....

Rendement moyen : 1 litre non dilué pour 10m<sup>2</sup> en 1 voile et une couche.

### **Application – conseils :**

L'apprêt garnissant Epoxy 2K Zinc Mottaz est un apprêt prévu pour les milieux agressifs et hostiles.

Adapté aux milieux salins, cadres de motos, châssis, bennes, bloc moteur, jantes....Résiste à la plupart des agressions chimiques.

Il s'applique au pistolet avec une buse de 1,5 ou 1,6 minimum.

Application 1 voile puis 1 à 2 couches espacées de 10 minutes minimum

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C,
- Ne pas appliquer une couche de peinture après 48 heures sans poncer,
- Ne pas appliquer un mélange qui a épaissi après 8 heures.

Recouvrable par toutes peintures.

Taux durcisseur en volume - ref DU-240 : 15% en volume

Taux diluant en volume - ref DI-350 : 5 à 20% en volume

Hors poussière: 15 min à 20°C

Recouvrable par une autre peinture : 30min - 1 heure sans poncer à 20°C

Durcissement complet: 24 heures à 20°C

Pot life : 8 heures à 20°C

Tél. 07 84 66 42 96 - [www.mottaz.fr](http://www.mottaz.fr)