



APPRET MONOCOMPOSANT ANTICORROSION

Ref : 3040/3041

Présentation :

Pot 1litre et 2,5litres

Teinte : Blanc

- Monocomposant
- Anticorrosion puissant
- Excellente accroche
- Sur acier et métal
- Application pinceau ou pistolet
- Recouvrable par toutes peintures

Apprêt anticorrosion monocomposant enrichi au phosphate de zinc, prévu pour une application au pinceau ou au rouleau, sur acier en extérieur (volets, portail, châssis auto, tuyauterie, maritime, industrie...)

Séchage simple à l'air libre.

Application – conseils :

Prêt à l'emploi pour une application au pinceau ou au rouleau.

Pour une application au pistolet, diluer de 10 à 15% avec le diluant DI-350.

Application en une ou deux couches espacées de 3h00 au pinceau ou 20 minutes au pistolet.

Température d'application minimum : 15°C

Ponçable et recouvrable par toutes peintures après 72h00 de séchage à 20°C.

Rendement moyen 1litre non dilué pour 8m².