



NOIR A CHASSIS - EPOXY MONO

Ref : 4030/4031/4032

Présentation :

Pot 500ml - 1litre - 2,5litres

Teinte : noir profond 9005 satiné

Rendement 1 litre pour 8m²

- Anticorrosion puissant
- Sur tous supports même sans apprêt
- Reste souple
- Monocomposant
- Séchage rapide

Convient pour redonner un aspect neuf quand les contraintes mécaniques et chimiques ne sont pas importantes tels que cadres, châssis, train avant, biellettes, traverses, ressort de suspension, hélices de ventilateur

Application - conseils :

Sur support propre et préalablement dégraissé et poncé. Sur alu, acier, fonte, anciennes peintures. Convient en application directe après microbillage.

Taux de dilution à respecter :

- Pistolet
Diluant DI-350 = 20% du volume de peinture initial
10 minutes entre chaque couches (pour 3 couches).

- Pinceau
Prêt à l'emploi

Hors poussières à 20°C : 30minutes

Manipulable : 3 heures

Application en une ou deux couches espacées de 3h00 au pinceau ou 20 minutes au pistolet.

Température d'application minimum : 15°C

Ponçable et recouvrable après 48h00 minimum de séchage à 20°C.

Les temps indiqués pourront varier suivant l'épaisseur de peinture.

Une forte épaisseur par temps chaud pourra augmenter le temps de séchage considérablement.