



NOIR A CHASSIS EPOXY MONO - Aérosol

Ref : 4040

Présentation :

Aérosol 520ml brut / 400ml net

Teinte : noir profond 9005 satiné

Rendement 1 aérosol pour 2m² maximum (1 voile 1 couche)

- Anticorrosion puissant
- Sur tous supports même sans apprêt
- Reste souple
- Monocomposant
- Séchage rapide

Convient pour redonner un aspect neuf quand les contraintes mécaniques et chimiques ne sont pas importantes tels que cadres, châssis, train avant, biellettes, traverses, ressort de suspension, hélices de ventilateur

Application - conseils :

Bien secouer l'aérosol avant et pendant l'utilisation.

Sur support propre et préalablement dégraissé et poncé. Sur alu, acier, fonte, anciennes peintures. Convient en application directe après microbillage.

Hors poussières à 20°C : 30minutes

Manipulable : 3 heures

Application en une ou deux couches espacées de 3h00 au pinceau ou 20 minutes au pistolet.

Température d'application minimum : 15°C

Ponçable et recouvrable après 48h00 minimum de séchage à 20°C.

Les temps indiqués pourront varier suivant l'épaisseur de peinture.

Une forte épaisseur par temps chaud pourra augmenter le temps de séchage considérablement.

Purger l'aérosol après utilisation en le retournant puis en appuyant quelques secondes sur la buse.